



## Физико-механические характеристики геомембраны скреплённой с геотекстилем

Параметры	геомембрана ПНД (HDPE) скреплённая с геотекстилем 250г/см <sup>2</sup> , минимальные требования		
	Скрепление с	одной	двух
Растяжение при разрыве, %		600	500
Прочность на разрыв, кН/м	Толщ. 1,0 мм	27	
	Толщ. 1,5 мм	40	
	Толщ. 2,0 мм	53	
Растяжение при удлинении, не менее (относительное удлинение), %	12		
Предел текучести при растяжении, кН/м	Толщ. 1,0 мм	15	
	Толщ. 1,5 мм	22	
	Толщ. 2,0 мм	29	
Прочность на прокол, Н	Толщ. 1,0 мм	1000	1200
	Толщ. 1,5 мм	1600	1700
	Толщ. 2,0 мм	1850	2000
Устойчивость к окислению, мин	100		
Гибкость при отриц. температурах, град.С	-70		
Водопроницаемость, водопоглощение	0		
Нормативный срок эксплуатации	50 лет		

По вопросам приобретения или консультации обращайтесь в коммерческий отдел:  
+375(17) 286-36-39  
E-mail: info@ecopro.by